

Trascement Normaal L TZ-n

Product:

Portland-puzzolaacement volgens DIN-EN- 197 CEM II B-P 32,5 met 35 % rijntas.

Toepassing

Voor productie van mortelsoorten voor bouwterreinen, toepassingen buiten en binnen.

Verwerking

Aanbevolen mortelmengverhoudingen in volumedelen							
Beoogde toepassing		Toepassing	Tubag	Tubag	Natuurzand	0-4	
mm		0-8 mm	Trascement	Trascement	Traskalk 0-2 mm		
Muurwerk:	Muurmortel	MG III	1	-	-	4	-
	volgens	MG Iia	1	2	-	8	-
	DIN 1053.	MG II	-	1	-	3	-
Wand- bekledingen :	Aanmortelen	en	Spritslaag	1	-	-	3
	aanmuren	van	Raaplaag	1	-	-	3-4
	natuursteen-	en	Versnijdmortel				
	betontegels,		binnen	1	-	-	4-5
	steenstrips,		buiten	1	-	-	3-4
	keramische	en	Voegmortel	1	-	2-3 ^{*)}	-
splijttegels							
andere							
gevelsierstenen							
volgens	DIN	*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.					
18515, en op							
binnenmuren							
volgens	DIN						
18332, DIN 18333,							
DIN 18352.							
Vloerbedek- kingen, trappen, vensterbank en:	Plaatsing	van	Bedspecie				
	natuursteen	en	binnen	1	-	-	4
	betonsteen		op estrik / dekvloer				
	volgens	DIN	en beton				
18332 en DIN		buiten	1	-	-	3	
18333 buiten en		Voegmortel	1	-	2-3 ^{*)}	-	
binnen,	als						
vloerbedekkingen,		*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.					
vensterbanken,							
trapbekledingen							
en trapelementen.							
Plaatsing	van						
keramische tegels							
volgens	DIN						
18352							

Bijzondere Richtlijnen

Gebruik uitsluitend toeslagmaterialen volgens DIN 4226. De toeslagmaterialen mogen geen schadelijke en kleurende bestanddelen bevatten.

Bij versnijd- en plaatsingswerkzaamheden moeten de voegen zo lang mogelijk open blijven, opdat de mortel via de voegen kan uitdrogen.

Hoeveelheid en Verbruik

Een zak van 25 kg bevat ca. 25 liter stortvolume en moet volgens bijgaande voorbeeldtabel, afhankelijk van mortelgroep en beoogde toepassing, in volumedelen gemeten, gemengd worden.

Levering

Trasement Normaal L is als zakgoed in papierzakken tot 25 kg en ook als bulkgoed verkrijgbaar.

Opslag

Het product tegen vocht beschermen en zo mogelijk droog op pallets bewaren.

Controle

De kwaliteit van de specie wordt, naast de actuele externe controle, ook permanent gecontroleerd door het Tubag laboratorium, conform DIN 18557 inzake <Werkmortel, Productie, Controle & Levering>.

Veiligheidsvoorschriften

Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com