

2K-Montageschaum R MS-2K R

2-komponentiger, schnellerhärtender Polyurethanschaum zum Füllen, Abdichten, Isolieren, Dämmen und Verdübeln. Selbst erhärtend. Frei von FCKW. Für außen und innen.

Technische Information	
Verarbeitungstemperatur:	+ 10°C bis + 25°C optimal 18°C bis 23°C
Untergrundtemperatur:	mind. + 10°C
Dosentemperatur vor Aktivierung:	max. + 25°C
Aktivierungstemperatur:	mind. + 10°C
Verarbeitungszeit nach Aktivierung:	mind. 6 Minuten
Klebefreie Zeit:	ca. 6 -10 Minuten
Schneidbar:	nach ca. 20 bis 30 Minuten
Belastbar:	nach ca. 1 Std.
Temperaturbeständigkeit des erhärteten Schaumes:	- 30°C bis + 80°C
Ergiebigkeit:	bis zu 13 Liter
Verbrauch:	je nach Anwendung
Rohdichte:	ca. 27 kg/m ³
Baustoffklasse:	B 2 gem. DIN 4102
Lieferform:	400-ml-Dose
Lagerung (bei 18 – 22°C):	trocken
Schaumfarbe:	hellblau

Eigenschaften:

- hoch ergiebig
- selbst härtend
- schnell erhärtend
- bereits nach ca. 60 Minuten belastbar
- kein Nachdrücken
- nach Aushärtung resistent gegen Wasser, Öl, Benzin, Laugen und diverse Lösungsmittel
- in ausgehärtetem Zustand ungiftig
- unverrottbar und fäulnisresistent
- ausgezeichnete Wärme- und Schallisoliereigenschaft

Anwendung:

- zur Montage von Tür- und Fensterrahmen
- zum Füllen und Abdichten von Hohlräumen und Fugen zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen, Fensterbänke und Mauerwerk (Achtung: Diese Montage entspricht nicht der ATV DIN 18355; Die Anwendung muss vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart werden.)
- zum Dämmen von Rohrleitungen
- zum Schließen von Mauerdurchbrüchen

Qualität & Sicherheit:

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- frei von FCKW
- güteüberwacht

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig sein; lose und mürbe Teile sowie Staub beseitigen. Er muss öl- und fettfrei sein. Glatte Oberflächen von Kunststoffen leicht anschleifen. **Nicht** vornässen.

Verarbeitung:

Angrenzende Flächen gegen Verschmutzungen sorgfältig abdecken. Sicherung aufreißen und den Griff bis zum Anschlag des Drahtes herausziehen. Draht durch Hin- und Herbewegen des Griffes am Ventil abknicken. Die Dose ca. 20 mal schütteln und das Winkelstück auf das Ventil drehen. Dose **mit Ventil nach unten** ausschäumen. Dabei vorsichtig und sparsam dosiert schäumen. Hohlräume höchstens bis zu einem Drittel füllen. Frischer Schaum dehnt sich auf das Drei- bis Vierfache des Anfangsvolumens aus. Ggf. überschüssiges Material abschneiden. Spalten unter 5 mm nicht ausschäumen.

Ergiebigkeit:

400 ml – Schaumausbeute bis zu 13 l

Allgemeine Hinweis:

Achtung: Dose enthält brennbares Treibmittel, frische Schaumspritzer sofort mit Lösungsmittel (quick-mix Reiniger, Schaumreiniger, Azeton, usw.) entfernen. Lösungsmittelverträglichkeit vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln (optimale Schaumausbeute!). Beim Einbau von Tür- und Fensterzargen die Herstellervorschriften beachten, gut abspreizen und die Distanz zum Mauerwerk auf 20 mm begrenzen. Stehend, kühl und trocken lagern.

Beachten Sie die Gefahrenhinweise auf der Verpackung!

PU-Reiniger PUR Montageschaumreiniger

Zum entfernen von frischen Montageschaumspitzen auf Kleidungsstücken und Oberflächen. Zum Reinigen und Entfetten von verschmutzten Untergründen.

Lieferform: 150-ml-Dose

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Dezember 2005



Weitere Auskünfte durch:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de